

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN
Contrapisos y entrepisos de concreto	<p>Acabado decorativo para pisos: En caso de colocar el Mortero Lavado en una superficie existente, el proceso de colocación consiste en asegurarse una superficie 100% sólida, libre de todo tipo de contaminación, se recomienda hacer un proceso de lavado 24 horas antes de la aplicación con detergente neutro y abundante agua, posteriormente tratar el área con Solución Fungicida 512-00334-900 y abundante agua. En caso de grietas de más de 0.3 mm no deseadas, debe realizar un corte en forma de “V”, de 2cm de ancho por 2cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico ETIBOND CONCRET 550 y luego rellenar con el MORTERO DE REPARACIÓN MR 520.</p> <p>Es importante respetar todas las juntas de construcción y control, hacer un proceso de sellado de juntas previo a la aplicación del acabado final con un sellador para juntas preferiblemente base epóxica como el Fast Fill 250. El piso debe tener un perfil de anclaje tipo escobillado fino. Previo a la colocación del Mortero Lavado se debe aplicar un promotor de adherencia como el Etibond Concrete 570, posteriormente proceder con la preparación del producto y su inmediata colocación, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la ficha técnica de cada uno de los productos involucrados.</p> <p>El día posterior a la finalización de la colocación del concreto se debe iniciar el curado: con agua limpia, dos veces al día por no menos de cinco días. Finalizado el curado se debe dar un tiempo de secado no menor a los 10 días, para proceder con el sellado del Mortero Lavado, con un sellador transparente como el Acritek.</p>
USO	
Pisos de concreto decorados	
SUPERFICIE	
Contrapisos y entrepisos de concreto	

PRODUCTOS					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	CODIGO	DILUYENTE	DOSIFICACIÓN	ESPESOR POR CAPA (MM)
Fungicida	Nit limpiador de moho y	539-33305-600	N/A	L.P.U.	N/A
Adhesivo epóxico	Etibond Concrete 550	505-23550-720 505-23551-900	N/A	1 : 1	N/A
Mortero cementicio	Mortero de Reparación MR 520	535-39520-720	N/A	4 a 5 lt de agua x saco	N/A
Sellador de juntas	Fast Fill 250	505-26250-920 505-26251-900	N/A	2 : 1	N/A
Mortero Lavado	Mortero Lavado	535-39620-820	N/A	6.5 a 7 lt de agua x saco	
Esmalte para pisos	Acritek esmalte para pisos	511-21500-721	15% a 20%	L.P.U.	N/A

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com