

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / Pintado	<p>El área a trabajar debe estar libre de contaminación, niveles freáticos elevados o superficies húmedas, así como pintura mal adherida o material con problemas de desprendimiento, junto a lo anterior se debe de considerar que la temperatura del sustrato no puede superar los 40°C.</p> <p>Una vez realizada la preparación de superficie adecuada proceda a demarcar con Traffic Paint 400 cód. 00400-000.</p> <p>Nota: Cumple con especificaciones federales TTP-115F TIPO II (Norma de los Estados Unidos). En caso de pisos de concreto lujado se debe generar un perfil de anclaje por medios mecánicos o químicos.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Señalización / Naves Industriales	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Traffic Paint 400	511-00400-000	00457-900	10% a 15%	6 mils

SISTEMA ALTERNATIVO #1					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Traffic Paint Waterborne 418	511-00418-000	Agua Limpia	10% a 15%	6 – 8 mils

SISTEMA ALTERNATIVO #2					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Traffic Paint 407	511-00407-000	00456-900	10% a 15%	5 – 10 mils

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

SISTEMA ALTERNATIVO #3					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Primario	Epobecc Epoxy Tie Coat	521-86061-720	80003-900	4:1:25%	2 mils
		521-86061-999			
Acabado	Epobecc Esmalte Epóxico	521-86071-000	80003-900	2:1:30%	2 mils
		521-86071-999			

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com