

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Aleros	<p>Se debe realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino ejemplo: 60/80/100/120/150</p> <p>Finalizado este proceso, se inicia con la colocación del tinte (opcional) o bien se deja la madera natural. Si se requiere de teñir el área se deberá de hacer únicamente con Oiltint 13500 - XXX</p> <p>Se continua con aplicar el Laro Top Speed Dry 00910-903 este producto es satinado y se diluye con 00456 -900 a un 15 % máximo y se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional.</p> <p>Una vez diluido el producto está listo para trabajarlo, es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar una capa de material cada 6 horas, o bien una capa por día ya que tenemos que tomar en cuenta los procesos de aplicación del producto, tiempo de espera del secado del barniz y el proceso lijado entre capas, este último se realiza con lijas lacas #180 / #220</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el barniz antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente la temperatura del ambiente disminuye y nos puede producir blanqueamiento del acabado. También tomar en cuenta la amenaza de lluvia que podamos tener a la hora de la aplicación.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Sin Pintar Base Solvente.	

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Speed Dry 910	00910-903	00456-900	Máx 15%	4 capas mínimo

SISTEMA ALTERNATIVO #1					
Tipo Producto	Nombre Del Producto	Código	Diluyente	Dilución	Cantidad Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Barniz Marino 900	00900-900	00456-900	Máx 20%	4 capas mínimo

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com