

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Columnas	<p>Se debe de realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino, ejemplo: 60/80/100/120/150</p> <p>Finalizado este proceso, se inicia con la colocación de del tinte (opcional) o bien se deja la madera natural. Si se requiere de teñir el área se deberá de hacer únicamente con <b>Oiltint 13500 - XXX</b></p> <p>Se continua con la aplicación del <b>Laro Top Speed Dry 00910-903</b> producto Satinado el cual se diluye con <b>00456 -900</b> a un 15 % máximo, una vez diluido el producto está listo para trabajarlo. Este producto se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional.</p> <p>Es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de material cada 6 horas, o bien 1 capa por día, ya que, se tienen que considerar los procesos de aplicación del producto, tiempo de espera del secado del barniz y lijado entre capas el cual se realiza con lijas lacas #180 o #220.</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente se la temperatura ambiente disminuye como consecuencia se puede producir blanqueamiento del acabado. También tomar encuentra la amenaza de lluvia que se pueda tener a la hora de la aplicación.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Sin Pintar Base Solvente	

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Speed Dry 910	00910-903	00456-900	Máx 15%	4 capas mínimo

SISTEMA ALTERNATIVO #1					
Tipo Producto	Nombre Del Producto	Código	Diluyente	Dilución	Cantidad Capas
Tinte	Tinte para exterior Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	Se aplica a una sola mano
Barniz	Laro Top Barniz Marino 900	00900-900	00456-900	Máx 20%	4 capas mínimo

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)