

| SUPERFICIE | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escaleras | <p>Asegúrese de eliminar por completo el material existente o bien la madera debería de quedar sin residuos de material anterior. Se debe de realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino, ejemplo: 60/80/100/120/150 máximo</p> <p>Una vez finalizado la preparación se aplicará Laro Max 00917-XXX este posee diferentes tonos además de un trasparente, es acabado satinado y es un producto listo para usar. Este producto se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional siguiendo la beta de la madera, una vez transcurrido el tiempo de secado entre capas correspondiente el cual es de 4 a 6 horas, se procede a afinar entre cada aplicación con lija de acabados de grano #180/ #220.</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente se la temperatura ambiente disminuye como consecuencia se puede producir blanqueamiento del acabado. También tomar encuentra la amenaza de lluvia que podase pueda presentar a la hora de la aplicación.</p> |
| MATERIAL | |
| Madera | |
| USO | |
| Externo | |
| ESTRUCTURA | |
| Pintado Base Agua. | |

| SISTEMA DE PINTURA | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| Tipo Producto | Nombre del producto | Código | Diluyente | Mezcla | Cantidad Capas |
| Acabado | Laro Max 917 | 00917-XXX | Listo para usar | No Se Diluye | 3-4 capas |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com