

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Pisos	<p>Asegúrese de eliminar por completo el material existente o bien la madera debería de lucir completamente desnuda. Para eliminar el acabado anterior se utilizará una serie de lijas de diferentes granos de la más gruesa al más fino ejemplo: 36/60/80/100/120</p> <p>Finalizado este proceso, se inicia con la colocación del tinte o bien se deja natural. Se debe de teñir el piso se deberá de hacer únicamente con Oiltint 13500-XXX</p> <p>Se continua con la aplicación el Laro Top Poliuretano Para Piso 11910-900 este producto es un poliuretano el cual utiliza el Catalizador 710-900 y el diluyente 464-900</p> <p>Este material se mezcla 1 partes de 11910-900, 1 parte de 712-900 y media parte de 464-900 es decir una relación 1:1:1/2</p> <p>Este producto se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional.</p> <p>Es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de material cada 8 horas, o bien 1 capa por día ya que tenemos que tomar en cuenta los procesos de aplicación del producto, tiempo de espera del secado del barniz y lijado entre capas.</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente se la temperatura ambiente disminuye como consecuencia se puede producir blanqueamiento del acabado. También tomar en cuenta la amenaza de lluvia que se pueda presentar a la hora de la aplicación.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Interno	
ESTRUCTURA	
Pintado Base Solvente	

SISTEMA DE PINTURA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	Mezcla	Cantidad de Capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	N/A	1 capa
Barniz	Laro Top Poliuretano para Pisos	11910-900	464-900	1:1:1/2	3-4 capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com